

# Verklebung von Flavent Flachdachprodukten

BMI Group  
Anwendungstechnik Klöber  
Scharpenberger Str. 72-90  
58256 Ennepetal

Georg Ostra  
T +49 2333 9877 164  
E georg.ostra@bmigroup.com

Ennepetal, August 2024

Bei allen Flavent Flachdachprodukten aus PVC sind Verklebungen der Rohrverbindungen mit Tangit PVC-U erforderlich, zum Beispiel bei:

- zweiteiligen Lüfterkombinationen
- zweiteiligen Entwässerungskombinationen
- Verlängerungen in der Dämmstoffebene
- Verlängerungen der Oberrohre
- Steckverbindungen des Rohrbogensets

Folgende Verarbeitungshinweise sind einzuhalten:

- Tangit PVC-U kann gemäß DIN EN 14814 Toleranzen bis +0,6 mm überbrücken
- Verlegetemperatur ab +5°C
- die Klebeflächen müssen frei von Verschmutzungen sein
- die Rohrenden müssen rechtwinklig abgetrennt, angeschrägt und entgratet werden
- die Verklebung muss innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffes erfolgen
- die Verlegeanweisungen des Klebstoffherstellers sind zu beachten
- Weitere Hinweise unter: [www.tangit.de](http://www.tangit.de)

